



RUBBERcomp®

Joustava pinnoite
Helppo poistaa!



MASTON RUBBERcomp®

RUBBERcomp® Synteettinen kumipinnoite

RUBBERcomp® on monikäyttöinen, ilmakuivava erikoiskumipinnoite. Se on helppo levittää kastamalla, pensselillä tai ruiskuttamalla. Se suojaa käsiteltävän pinnan kosteutta, happoja, kulumista ja korroosioita vastaan. RUBBERcomp® pinnoite on antistaattinen, joustava ja muodostaa ei-liukkaan, pitävän kalvon. RUBBERcomp® pysyy joustavana koko elinikänsä eikä halkea tai haurastu edes äärimmäisissä sääolosuhteissa. Pinnoite on testattu ja toimii lämpötiloissa -30°C - +90°C.

LAATU JA OMINAISUUDET

Synteettinen erikoiskumipolymeeriseos
Ruisku- ja aerosoliseos voidaan levittää märkää märälle tai märkää kuivalle
Muodostaa sähköltä suojaavan, säätä ja kulutusta kestävän kerroksen
Pysyy joustavana laajalla lämpötila -alueella
Helppo poistaa vetämällä kumikerros pinnalta
Kiilto: matta ja puolikiiltävä
Haju : liuotin
Väri : katso pakkauksen merkintä

KÄYTTÖKOHTEET JA EDUT

Metalli: parantunut kulutuskestävyys, korroosiosuoja, värinän vaimennus, meluntorjunta, sähköeristykset
Puu: estää veden tunkeutumisen puuhun ja pinnan halkeamisen.
Lasi: parantaa iskunkestävyyttä ja estää sirpaleiden leviämisen
Tekstiilit ja köydet: suojaa pinnan, estää veden tunkeutumisen, muodostaa homesuojan ja suojaa kulumiselta .
Muovi: muodostaa joustavan, naarmuuntumattoman kerroksen.
Kumi: muodostaa joustavan, naarmuuntumattoman kerroksen.
Paperi ja pahvi: Tekee pinnasta säänkestävän ja repäisyn kestävä kerroksen

EU VOC-PITOISUUS:

MAALI IIB (e), VOC max. 840g / l (2010), VOC 643,65g / l
OHENNE IIB (e), VOC max. 840g / l (2010), VOC 804g / l

KUIVUMINEN

Kuivumisaika: (20°C, 50 % suhteellinen ilmankosteus):
Pölykuiva: 15 minuuttia
Kosketuskuiva: 30 minuuttia
Läpikuiva: 4 tunnin kuluttua
Viileissä lämpötiloissa kuivumisajat voivat olla pidemmät ja ruiskumaalauksessa pinnanlaatu saattaa heiketä.

KÄYTTÖOHJEET :

Puhdista pinta öljystä, rasvasta, liasta, vahasta ja irtoruosteesta. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Spray ja ruiskumaalauksessa tarvitaan useita kerroksia riittävän kalvon paksuuden aikaan saamiseksi. Anna edellisen kerroksen kuivua 5 -10 minuuttia maalauskerrosten välillä. Avatun purkin käyttöikää pidennät, kun lisää pinnalle ohennekerroksen ennen kannen sulkemista.

OHJEET RUISKUMAALAUKSEEN: Ohennus painon mukaan 70% RUBBERcomp / 30% ohenne ja tilavuuden mukaan: 76,5% RUBBERcomp / 23,5% ohenne.
Paine 2,5-3,0 bar, suuttimen koko 1,4mm

VARASTOINTI:

36 kuukautta
(= 10C°- 25 ° C, suhteellinen ilmankosteus max. 60%)

PAKKAUSKOOT

Thinner 450ml, 800ml
Maali 250 ml, 1 ja 3 L purkki



RUBBERcomp® Liquid

MASTON

250 ml



Matta musta



Musta puolikiiltävä



Valkoinen puolikiiltävä



Väritön matta



Väritön kiiltävä



Savunharmaa puolikiiltävä



Neon oranssi puolikiiltävä



Neon vihreä puolikiiltävä



Sininen puolikiiltävä



Punainen puolikiiltävä



Metallinharmaa puolikiiltävä



Vannehopea kiiltävä



Neon punainen puolikiiltävä



Keltainen puolikiiltävä



Camo ruskea matta



Camo vihreä matta

1 l



Matta musta



Musta puolikiiltävä



Valkoinen puolikiiltävä



Väritön matta



Väritön kiiltävä



Savunharmaa puolikiiltävä



Neon oranssi puolikiiltävä



Neon vihreä puolikiiltävä



Sininen puolikiiltävä



Punainen puolikiiltävä



Metallinharmaa puolikiiltävä



Vannehopea kiiltävä



Neon punainen puolikiiltävä



Keltainen puolikiiltävä



Camo ruskea matta



Camo vihreä matta



Camo beige matta

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599


Теоллисуэтиэ 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599



RUBBERcomp® Liquid

MASTON

3 l 



Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуэтиэ 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

