




RUBBERcomp®

Elastinen pinnoite
Helppo irrottaa!



RUBBERcomp® KUMIMAALI

RUBBERcomp® kumimaalispray on helposti levitettävä, monikäyttöinen, ilmakeiuvuva erikoiskumipinnoite. Se suojaa käsiteltävän pinnan kosteutta, happoja, kulumista ja korroosiota vastaan. RUBBERcomp® pinnoite on antistaattinen, joustava ja muodostaa ei-liukkaakaan, pitävän kalvon. RUBBERcomp® pysyy joustavana koko elinikensä eikä halkea tai haurastu edes äärimmäisissä sääolosuhteissa. Pinnoite on testattu ja toimii lämpötiloissa -30°C - +90°C. Riittävän paksu kumimaalikerros on helppo poistaa vetämällä. Riittävä kerrospaksuus saavutetaan noin neljällä kerroksella.

LAATU JA OMINAISUUDET

Synteettinen erikoiskumipolymeeriseos
Ruisku- ja aerosoliseos voidaan levittää märkää märälle tai märkää kuivalle
Muodostaa sähköltä suojaavan, säätä ja kulutusta kestävän kerroksen
Pysyy joustavana laajalla lämpötila -alueella
Helppo poistaa vetämällä kumikerros pinnalta
Kiilto: matta ja puolikiiltävä
Haju : liuotin
Väri : katso pakkauksen merkintä

KÄYTTÖKOhteet JA -EDUT

Metalli: parantunut kulutuskestävyys, korroosiosuoja, tärinän vaimennus, meluntorjunta, sähköeristykset
Puu: estää veden tunkeutumisen puuhun ja pinnan halkeamisen.
Lasi: parantaa iskunkestävyyttä ja estää sirpaleiden leviämisen
Tekstiilit ja köydet: suojaa pinnan, estää veden tunkeutumisen, muodostaa homesuojan ja suojaa kulumiselta .
Kumi ja muovi: muodostaa joustavan, naarmuuntumattoman kerroksen.
Paperi ja pahvi: Tekee pinnasta säänkestävän ja repäisyn kestävä kerroksen

KUIVUMINEN

Kuivumisaika: (20°C, 50 % suhteellinen ilmankosteus):
Pölykuiva: 20 minuuttia
Kosketuskuiva: 40 minuuttia
Läpikuiva: 10 tunnin kuluttua
Lopullinen kovuus: 2 vuorokautta

Suosittelava maalauslämpötila +18 - +25°C

Kuivumisajat voivat olla pidemmät ja pinnanlaatu saattaa heiketä viileissä lämpötiloissa.

KÄYTTÖOHJEET :

Puhdista pinta öljystä, rasvasta, liasta, vahasta ja irtoruosteesta. Ohenna suhteessa 1L maalia ja 450ml ohennetta (thinner) ±5%. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Paineilmaruiskuuissa suositellaan kompressoripainetta 2.5 bar max ja suutinta 1.1 - 2.0 mm. Sähköruiskujen säätö tyypin mukaisesti. Koemaalaa aina ensin erillinen, riittävän iso koepala. Aseta ruiskun säädöt aluksi minimiasentoon ja suurena säätöjä kunnes saat aikaan märän, tasaisen pinnan, joka ei valu. Ruiskuta vähintään 4 kerrosta noudattaen tarkempia RUBBERcomp® maalaus-/ teknisiä ohjeita. Avatun purkin käyttöikä pidennät, kun lisäät pinnalle ohennekerroksen ennen kannen sulkemista.

EU VOC-PITOISUUS: IIB (e), VOC max. 840g / l (2010), VOC 614g / l

VARASTOINTI:

36 kuukautta
(+10 ° - + 25° C, suhteellinen ilmankosteus enintään 60%)

PAKKAUSKOOT

Ohenne 450ml ja 800ml
Maalit: 250 ml, 1 ja 3 L

MYNTIERÄ: 250ML 5kpl - 1&3L 2kpl, ohenteet 6 kpl



250 ml



Matta musta



Musta puolikiiltävä



Valkoinen puolikiiltävä



Väritön matta



Väritön kiiltävä



Savunharmaa puolikiiltävä




Neon oranssi puolikiiltävä



Neon vihreä puolikiiltävä



Sininen puolikiiltävä



Punainen puolikiiltävä



Metallinharmaa puolikiiltävä



Vannehopea kiiltävä




Neon punainen puolikiiltävä



Keltainen puolikiiltävä



Camo ruskea matta



Camo vihreä matta

1 l



Matta musta



Musta puolikiiltävä



Valkoinen puolikiiltävä



Väritön matta



Väritön kiiltävä



Savunharmaa puolikiiltävä



Neon oranssi puolikiiltävä



Neon vihreä puolikiiltävä



Sininen puolikiiltävä



Punainen puolikiiltävä



Metallinharmaa puolikiiltävä



Vannehopea kiiltävä




Neon punainen puolikiiltävä



Keltainen puolikiiltävä



Camo ruskea matta



Camo vihreä matta



Camo beige matta

3 l




6 412490 028183 CR1921210

Matta musta



6 412490 028190 CR1921215

Musta puolikiiltävä




6 412490 028206 CR1922220

Valkoinen puolikiiltävä



6 412490 028404 CR1923310

Väritön matta



6 412490 028213 CR1923320

Väritön kiiltävä



6 412490 028220 CR1923350

Savunharmaa puolikiiltävä



6 412490 028237 CR1926170

Neon oranssi puolikiiltävä



6 412490 028244 CR1926200

Neon vihreä puolikiiltävä



6 412490 028251 CR1928030

Sininen puolikiiltävä



6 412490 028268 CR1928050

Punainen puolikiiltävä



6 412490 028275 CR1929970

Metallinharmaa puolikiiltävä



6 412490 028282 CR1929980

Vannehopea kiiltävä



6 412490 029203 CR1926220

Neon punainen puolikiiltävä



6 412490 028824 CR1928010

Keltainen puolikiiltävä



6 412490 029197 CR1928160

Camo ruskea matta



6 412490 029180 CR1928120

Camo vihreä matta



THINNER 800ML

6 412490 028329 CR190100

Ohenne 800ml

THINNER 450ML

6 412490 028312 CR190045

Ohenne 450ml

