





KAAKELIMAALI JA -LAKKA



COVERAGE
PAINT



HARDENER



WARNING

MASTON KAAKELIMAALI JA -LAKKA sisältää maalin ja kovetteen. Maston kaakeli-maali on kaksikomponenttinen, vesiohenteinen epoksimaali, joka muodostaa lujan ja kestävä pinnan. Maali on tarkoitettu käytettäväksi kaakelipinnoille, mutta sitä voi- daan käyttää myös muille pinnoille esimerkiksi puulle, kivelle ja metallille.

Levitä vaahтомуovisella maalitelalla. Puhdista työvälineet vedellä. Seos tulee käyt- tää 1 tunnin kuluessa Comp A:n ja Comp B:n sekoittamisesta. Kosketuskuiva 3 tunnin kuluttua. Odota 6 tuntia, ennenkuin maalaat toisen kerroksen joko maalilla tai lakalla. Suorita tarvittaessa välihionta. Lopullinen kovuus saavutetaan 7 vuoro- kauden kuluttua. Riittoisuus: 8m²/1l. Soveltuu käytettäväksi myös puu- ja metalli- pinnoille, kuten työtasolle ja kaapinville. Maalattu pinta voidaan ottaa kevyeen käyttöön (kävely) 12h kuluttua. Kovaa- ja vesirasitusta (esim. lattiamaton käyttö tai vesi lattialla) maali kestää n. 7 vrk:n kuluttua.

KÄYTTÖOHJE: Puhdista käsiteltävä pinta epäpuhtauksista ja saippuajäämis- tä. Puhdista saumat harjaamalla ne kovapintaisella harjalla. Käsiteltävän pin- nan tulee olla täysin kuiva ja pölytön. Sekoita hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä 5-10 tilavuus-%. Suojaa tai poista silikonisaumat ja pyyhi pinnat huolellisesti nopealla liuottimella (esim. asetoni) ennen kaakelimaalin levittä- mistä. Vaihe 1: Kaada Comp A (väriseos) -purkin sisältö kokonaan mukana tulevaan sekoitusastiaan ja sekoita puhtaalla lastalla kunnes Comp A -seos on tasaista. Vaihe 2: Kaada Comp B (kovete) -purkin sisältö kokonaan sekoitusastiaan ja sekoita huo- lellisesti. Vaihe 3: Sekoita lastalla 3 min. Sekoita huolellisesti lastalla 3 min. Vaihe 4. Anna seoksen seistä 5 min ennen maalaamista huoneenlämmössä +20 °C. Jos on kylmempää, anna seistä pidemmän aikaa.

Mikäli tuotetta käytetään kohteissa, jossa se joutuu alttiiksi kovalle mekaaniselle rasitukselle (esim. kylpyhuoneen pinnat, lattiat ja lavuaarit), se tulee lakata Masto- nin puolikiiltävällä Kaakelilakalla.

Säilytys minimissään +5 °C, ei saa jäätä.

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

puolikiiltävä 35-50 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 80 °C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 250 ml, 750ml, 2L

MYNTIERÄ: 2 kpl (250ml ja 750ml), 1 kpl (2l)

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%

Tuotenro	Kaakeli 2K 250ml	Väri	EAN
1840001	Maali 2K Kaakeli Musta 250ml		6412490038328
1840002	Maali 2K Kaakeli Valkoinen 250ml		6412490038335
1840003	Maali 2K Kaakeli Maalarinvalkoinen 250ml		6412490038366
1840004	Maali 2K Kaakeli Betoninharmaa 250ml		6412490038359
1840006	Maali 2K Kaakeli Punainen 250ml		6412490038342
1840007	Maali 2K Kaakeli Tummanharmaa 250ml		6412490043698
1840008	Maali 2K Kaakeli Harmaa 250ml		6412490043704
1840014	Maali 2K Kaakeli Metallic Alumiini 250ml		6412490038373
1843315	Lakka 2K Kaakeli Puolikiiltävä 250ml		6412490039752
Tuotenro	Kaakeli 2K 750ml	Väri	EAN
1841001	Maali 2K Kaakeli Musta 750ml		6412490045982
1841002	Maali 2K Kaakeli Valkoinen 750ml		6412490045999
1841003	Maali 2K Kaakeli Maalarinvalkoinen 750ml		6412490046002
1841004	Maali 2K Kaakeli Betoninharmaa 750ml		6412490046019
1841006	Maali 2K Kaakeli Punainen 750ml		6412490046026
1841007	Maali 2K Kaakeli Tummanharmaa 750ml		6412490046033
1841008	Maali 2K Kaakeli Harmaa 750ml		6412490046040
1841014	Maali 2K Kaakeli Alumiini 750ml		6412490046057
1841315	Lakka 2K Kaakeli Satiini 750ml		6412490046064
Tuotenro	Kaakeli 2K 2l	Väri	EAN
1842001	Maali 2K Kaakeli Musta 2l		6412490046071
1842002	Maali 2K Kaakeli Valkoinen 2l		6412490046088
1842003	Maali 2K Kaakeli Maalarinvalkoinen 2l		6412490046095
1842004	Maali 2K Kaakeli Betoninharmaa 2l		6412490046101
1842006	Maali 2K Kaakeli Punainen 2l		6412490046118
1842007	Maali 2K Kaakeli Tummanharmaa 2l		6412490046125
1842008	Maali 2K Kaakeli Harmaa 2l		6412490046132
1842014	Maali 2K Kaakeli Alumiini 2l		6412490046149
1842315	Lakka 2K Kaakeli Satiini 2l		6412490046156