


# RUBBER comp®

Elastinen pinnoite  
**Helppo irrottaa!**



## RUBBERcomp® THINNER

RUBBERcomp® Ohenne on kehitetty erityisesti kumimaalin ohentamiseen ruiskumaalauksessa. Liuottimien haihtumisen ansiosta saadaan aikaan tasainen sileä pinta sekä kiilto. Noudata sekoitusohjeita.

Soveltuu myös pensselimaalaukseen.

Puhdista pinta öljystä, rasvasta, liasta, vahasta ja irtoruosteesta. 70,0 paino% RUBBERcomp®, 30,0 paino% RUBBERcomp® ohenne 76,5 tilavuus% RUBBERcomp®, 23,5 tilavuus% RUBBERcomp® ohenne (= 1 litra RUBBERcomp® + 0,3 l RUBBERcomp® ohenne (Thinner). Sekoita hyvin ennen käyttöä. Paineilmaruiskuissa suositellaan kompresso-ripainetta 2.5-3.0 bar ja suutinta 1.4 mm. Sähköruiskujen säätö tyyppin mukaisesti. Koemaalaa aina ensin erillinen, riittävän iso koepala. Aseta ruiskun säädöt aluksi minimiasentoon ja suurena säätöjä kunnes saat aikaan määrän, tasaisen pinnan, joka ei valu. Ruiskuta vähintään 4 kerrosta noudattaen tarkempia RUBBERcomp® maalaus-/ tekniisiä ohjeita.

Avatun purkin käyttöikää pidennät, kun lisäät pinnalle ohennekerroksen ennen kannen sulkemista.

**Lisätiedot ja ohjeet:** [www.rubbercomp.com](http://www.rubbercomp.com)

**VARASTOINTIKESTÄVYYS:** 60 kuukautta

**EU VOC-ARVO:**

VOC 797 g/L

**KOKO:** 450 ml

**MYyntierä:**

450ml 1 pcs



THINNER 450ML



CR190045

Thinner 450ml

THINNER 4 L



CR194000

Thinner 4 l



Ohjeet voimassa, kun 20°C, ilman suhteellinen kosteus 20% - 70%